FICHA TECNICA

BRUGUER COLORES DEL MUNDO
Pintura Plástica Mate

Código : 975

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate a base de emulsión vinílica.

PROPIEDADES

* Acabado mate de gran belleza.
* Elevado poder cubriente.
* Buena resistencia al exterior.
* Amplia gama de atractivos colores.
* No salpica durante la aplicación (sin diluir)
* Muy lavable.

USOS

Exterior - Interior
Para la protección y decoración de superficies de yeso, cemento, paneles de cartón yeso y albañilería en general, en paredes y techos.
Especialmente indicado para realizar combinaciones decorativas con la gama de productos Bruguer Colores del Mundo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero vinil etileno.
Pigmentos	Dióxido de Titanio, cargas minerales y pigmentos seleccionados.
Disolvente	Agua.
Brillo	Mate.
Color	Colores según carta vigente.
Contenido en sólidos	35 % en volumen ± 1 56 % en peso ± 1
Densidad (g/cc)	1,45 ± 0,02
Viscosidad	115 KU ± 2
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	30 minutos.
Repintado	Después de 3 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.
Rendimiento teórico	10- 12 m²/ litro.
Espesor de película	80 - 100 micras húmedas. 28 - 35 micras secas.

El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Reacción al fuego	M-1	Norma UNE 23.727

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35ºC
Máxima humedad relativa	85 %
Útiles de Aplicación	Brocha, Rodillo o Pistola.
Disolvente	Agua.
Dilución	Para brocha y rodillo diluir hasta 5%. Para pistola diluir convenientemente.
Limpieza de útiles	Agua.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

Superficies nuevas

Albañilería	Aplicar una capa diluido al 10-15 %.
Yeso muerto o pulverulento	Fijar con Fijador Universal Bruguer (Fijador Recubrimiento Antigoteras).
Hierro / Acero	Imprimar con Brumín.
Madera	Imprimar con Sellatine o Bruguer Acrylic Selladora Universal.

Acabado

Aplicar una o dos capas de Pintura Plástica Mate Bruguer Colores del Mundo.

Superficies pintadas

Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de Pintura Plástica mate Bruguer Colores del Mundo.

Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.

Si la pintura antigua es a la cola, al temple o a la cal debe eliminarse o como mínimo imprimar con Fijador Universal Bruguer hasta conseguir un soporte firme.

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

OBSERVACIONES

En superficies muy porosas la primera capa puede diluirse hasta 30-40 %
Las superficies afectadas por humos de tabaco o manchas producidas por escapes o filtraciones de agua deben imprimarse con Sellatine para evitar sangrados posteriores.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para mas información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje

36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

AKZO NOBEL

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentran dentro de los standars de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.
EDICIÓN 1/98. La presente edición anula las anteriores.

AENOR ER Empresa Registrada ER-002/1/90

ISO 9001

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158